ADHESIVO SELLADOR DE PARABRISAS

Disponible en color negro.

Contenido	Art. Nº
310 ml	**00890 100 404**

Datos técnicos:

Base química	Poliuretano (curado por humedad)
Max. Condiciones ambientales	15 min / a 23°C y 50% humedad
Min./max. Temperatura de aplicación	5 a 35 °C
Tiempo de salida vehículo con bolsa de aire	2 h
Tiempo de salida vehículo sin bolsa de aire	1 h
Punto de Inflamación	101 °C

Observación:

- La información aquí brindada esta basada en nuestra experiencia de uso.
- Recomendamos realizar pruebas antes de usar el producto.

Características

- Sellador a base de polímero MS y poliuretano.
- Es de fácil aplicación .
- No se requiere el uso de primers ni aditivos.
- Tiene excelente estabilidad a los rayos UV.

Modo de uso

- Remueva el parabrisas según el tipo de vehículo y las especificaciones de fabricación.
- Corte y elimine restos del viejo sellador adheridos a la superficie hasta que sólo queden como máximo 1 ó 2 milímetros de rezago.
- Realice una buena limpieza con un limpiador apropiado para remover residuos, grasas y polvos luego deje secar.
- Ponga el nuevo adhesivo sobre el parabrisas, directamente sobre la carrocería.
- Ponga el nuevo parabrisas dentro de los 10 minutos una vez aplicado el adhesivo.

Importante:

- La limpieza sobre la superficie metálica de asiento del parabrisas así como también la limpieza del contorno del parabrisas es importante para lograr la adherencia.
- La aplicación del sellador y la colocación del parabrisas debe efectuarse dentro de los 10 minutos de aplicado el sellador período durante el cual el sellador mantiene alta adherencia.
- Tome un período prudencial para el uso del vehículo, recordando que el secado total del producto está en función del espesor del cordón del sellador.
- Un parabrisas que requiere un cordón de sellado de 2 milímetros podrá ser utilizado al cabo de 6 horas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.