

ACETATO DE SILICÓN



Para juntas de baldosas sometidas a cargas medianas.

Descripción

- Amplio rango de usos.
- Excelente adhesión en un gran número de superficies, especialmente en superficies barnizadas.
- Alta resistencia.
- Resistente al desgaste, envejecimiento y UV.
- Permanentemente elástico.
- Puede ser pintado.

Usos

- Sin imprimación: esmalte, azulejos, vidrio, acero inoxidable.
- Con imprimación: madera, clinker, ladrillo, PVC duro.
- Sellado de juntas de dilatación interior y exterior

Nota

- El acetato de silicón no es apropiado para uniones adhesivas o rellenar espacios huecos.
- Debido al gran número de sistemas de pintura, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa. El riesgo de amarillamiento al contacto con pinturas con resinas alquídicas blancas no puede ser ignorado. Existe riesgo de corrosión al ser usado en acero al desnudo y metales no ferrosos.

Designation / Container	Colour	Cont. in ml	Art. No.	P. Qty.
transparente		310	0892 570 1	24
blanco		310	0892 570 2	24
manhattan		310	0892 570 3	24
gris concreto		310	0892 570 4	24
black		310	0892 570 5	24
roble		310	0892 570 6	24
transparente		600	0892 571 1	20
blanco		600	0892 571 2	20
gris concreto		600	0892 571 4	20

* Los colores mostrados pueden variar por factores de impresión.

Datos técnicos

Materia prima base	Polímero de silicona de acetato curado
Max. absor. en mov. continuo	25 % del ancho de la junta
Tiempo de formación de piel	Aprox. 2-3 min. después de 24 horas a humedad rel. 23 °C/50%
Velocidad de curado	Aprox. 2-3 min. después de 24 horas a humedad rel. 23 °C/50%
Estabilidad térmica	-40 °C a +150 °C
Temperatura de aplicación	+5 °C a +40 °C
Se puede pintar sobre	No
Compatibilidad con pintura	Sí, se requiere prueba previa
Contiene fungicida	No
Dureza de orilla A	Aprox. 14
Densidad	0.98 g/cm ³
Alargamiento a la ruptura con película de 2 mm	Aprox 500%
Vida útil	Al menos 12 meses cuando almacenado en un lugar seco y fresco.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.