# SELLADOR DE SUPERFICIES DE ALTA DENSIDAD

**Para sellar bridas y superficies que presenten hendiduras grandes.**

## Descripción

- Producto viscoso.
- Debido a su escasa fluidez, el material no gotea, con lo cual es idóneo para trabajar por encima de la cabeza y en superficies verticales.
- Ligera flexibilidad de hasta 120°C.
- Compensa hasta el 30% de diferencia de dilatación entre distintos materiales.
- Endurece rápidamente, puede entrar en funcionamiento después de 30 minutos.
- Breve período de parada del vehículo.
- Compensa irregularidades de hasta 0,5mm.
- Evita pérdidas de fluido en zonas con un ligero deterioro.

| Contenido g | Art. Nº | U/E |
|---|---|---|
| 50 | **0893 518 050** | 1 |

| **Propiedades físicas (estado líquido)** | |
|---|---|
| Caracterización química | Ester de ácido acrílico de dimetilo. Anaeróbico |
| Color | Rojo |
| Viscosidad 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB) | 80.000-1 00.000 m Pos (Husillo TP 0,5 rev./min.) 200.000-300.000 mPas (Hu sillo TP 5,0 rev./min.) |
| Densidad | 1,1 g/cm$^3$ |
| Capacidad máxima de relleno de junta | 0,15 mm |
| Punto de inflamación | > 90°C |
| Capacidad de almacenaje | 1 año a temperatura ambiente |
| **Propiedades físicas (estado endurecido)** | |
| Solidez manual después de | - |
| Capacidad de funcionamiento después de | 1-3 horas |
| Solidez final después de | 24-72 horas |
| Momento de desencolado | 6-9 Nm (M10) |
| Momento de giro continuo | 5-7 Nm (M10) |
| Resistencia a la cizalladura bajo presión (DIN 54452) | 7-10 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la tracción | 4-12 N/mm$^2$ (DIN 53288) |
| Resistencia a la cizalladura bajo impacto | - |
| Campo de aplicación de temperatura | -55°C hasta +150°C |

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.