

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA



Cinta adhesiva de Polietileno en color blanco. Espuma de PE.

Descripción

- De doble sujeción en ambas caras.
- Cinta adhesiva de doble espuma para trabajos de montaje.
- Para vidrio, madera, metal y plásticos.

Aplicaciones

- Instalación de espejos (incluso vidrio acrílico).
- Expendedores y soportes en sanitarios.
- Portacables, conductos de cable, p.ej. sujeción de armarios de distribución.
- Forrado en elementos de madera.
- Revestimientos de fachadas.
- Boquetillas y goterones en ventanas.
- Cajas de camión, caravanas.

Modo de empleo

- Las piezas a unir (espejo, madera, plástico) deben estar secas y libres de polvo y grasa.
- Elimine toda sustancia antiadherente (aceite de silicona, etc...)
- Los materiales utilizados no deben estar congelados (espejos, cinta adhesiva, marco, etc...)
- Temperatura de trabajo óptima: 25 °C
- Solidez definitiva al cabo de 24 horas.

Características	Art. No. 0894 918 Tipo DK 100
Color cinta	Blanco
Grosor cinta	1,0 mm
Ancho cinta	25 mm
Goma de temperatura	-40 °C a +80 °C
U/E	1=25 m
Resistencia dinámica al cizallamiento	
Madera de haya	25 N/cm ²
Metal	25 N/cm ²
PVC duro	25 N/cm ²
Resistencia dinámica al desprendimiento	
Madera de haya	4 N/cm ²
Metal	6 N/cm ²
PVC duro	5 N/cm ²

Características técnicas

Propiedades	Tipo DK 100
Resistencia a la intemperie	++
Resistencia química	++
Resistencia a la deformación	0
Resistencia a los plastificantes	++
Adherencia sobre base rugosa	0
Adherencia sobre base lisa	++
Elevada adherencia inicial	0
Elevada adherencia final	++
Se adhiere sobre	
Espuma	-
Caucho	-
Tejido	-
Vidrio/cerámica	++
Madera/Cartón/Papel	+
Plástico hiperenergético (PVC, PC, ABS)	++
Plástico hiperenergético (PE, PP, PIB)	-
Metal	++

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.